

02 Z Estricharbeiten

**02.01 Z Dämmschichten
Technische Herstellerangaben**

**Technisches Datenblatt WD 70 R (R/N) PREMIUM
(ETA-19/0772)**

Schnelltrocknende gebundene Wärmedämmschüttung z.b. unter Estriche

Wärmeleitfähigkeit λ 0,0381 W/mK

Trockenrohdichte DMD 70 kg/m³

Druckspannung bei 10 % Stauchung CS (10)50 50 kPa

Brandverhalten nach EUROKLASSE E

Mind. Einbaudicke 35 mm**

Verkehrslast bei 10 cm 10 kN/m²

Verarbeitungstemperatur min./max. +5°/+35 °C

Begehbar bis 20 cm ab 2 Tage*

Belegereif ab (CM-Messung) 15 CM-%

* je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit

** Mindestdicke zur Erreichung der Trittschallwerte. Keine Mindestdicke für alle anderen Anwendungen.

02.01.01 Z WD 70 R (R/N) 0,00

liefern und einbauen einer **schnelltrocknenden** Wärmedämmung,
als **gebundene WD Schüttung (neugeschäumtes + recycling)**
mit einer Schüttdichte von LD 60 kg/m³.

35 - 70 mm dick gemäß EN 16025-2 eingebaut,
verdichtet und eben abgezogen,
abgerechnet nach m³ eingebauter Menge.
inkl. aller Nebenleistungen.

Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,0381$ W/mK,

Leitprodukt Thermowithe **WD 70 R (R/N) PREMIUM**

Angebotenes Produkt:.....

02.01.02 Z Az Speed Up 0,00

Aufzahlung auf **Pos 02.01.01 WD 70 R (R/N) Premium 12 Stunden
belegereif**. Gemäß EN 16025-2 eingebaut, verdichtet und eben
abgezogen, abgerechnet nach m³ eingebauter Menge.
inkl. aller Nebenleistungen.

Leitprodukt: Thermowithe **WD 70 R (R/N) PREMIUM Speed Up**

Angebotenes Produkt:.....
